

XP-002435576

(C) WPI / Thomson

AN - 1983-06193K [03]
AP - JP19810083886 19810602
PR - JP19810083886 19810602
TI - Water-soluble phthalocyanine dye - having low affinity for cellulose and good fastness to washing, used esp. for textile printing
IW - WATER SOLUBLE PHTHALOCYANINE DYE LOW AFFINITY CELLULOSE FAST WASHING TEXTILE PRINT
IN - KOJIMA M; MIYAMOTO M; YAMADA T; YAMAMURA S
PA - (NIPK) NIPPON KAYAKU KK
PN - JP57198758 A 19821206 DW198303
PD - 1982-12-06
IC - C09B62/51
DC - E23 F06
AB - Water-soluble phthalocyanine dye of formula (I) in the form of its free acid is new. (Pc is (metal-contg.) phthalocyanine residue; A is -OH or -NR₁R₂; R₁, R₂ are each H, CH₃, C₂H₅ or C₂H₄OH; B is -CH₂CH₂NH- or a gp.(II); R is H, CH₃ halogen, R₃, R₄ are each H, CH₃, C₂H₅, OCH₃, halogen or COOH; X is beta-sulphate ethyl, beta-thiosulphate ethyl, beta-phosphate ethyl, beta-chloroethyl or vinyl gp.; Y is H, Cl or SO₃H; m is 0-2; a is an integer or fraction of 0-3; b is an integer or fraction of 0-2; c is an integer or fraction of 1-4; a+b+c is less than 4; and each of SO₃H and SO₂(A) of the dye of (I) is bonded to different benzene rings of phthalocyanine at the 3- or 4-position). The dye has low affinity for cellulose and good fastness to washing. The unfixed dye is removed easily and shows good colour paste-stability on textile printing.

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—198758

⑤ Int. Cl.³
C 09 B 62/517

識別記号

庁内整理番号
6859—4H

④ 公開 昭和57年(1982)12月6日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 8 頁)

⑤ 水溶性フタロシアニン染料

① 特 願 昭56—83886

② 出 願 昭56(1981)6月2日

⑦ 発 明 者 山村重夫
与野市上落合1090⑦ 発 明 者 宮本正勝
大宮市北袋町2—336

⑦ 発 明 者 小島正好

与野市与野569

⑦ 発 明 者 山田泰司

所沢市山口1618—139—1—30
1⑦ 出 願 人 日本化薬株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目2
番1号

⑦ 代 理 人 弁理士 竹田和彦


明 細 書

1. 発明の名称

水溶性フタロシアニン染料

2. 特許請求の範囲

1. 遊離酸の形で式



〔式中 Pc は金属不含又は金属含有フタロシアニン残基を表わし、A は—OH、又は—N $\begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \end{pmatrix}$ (ここで R₁, R₂ は H, CH₃, C₂H₅ 又は C₂H₄ OH

を示す) を、B は—CH₂CH₂NH—又は

$\text{R}_3 \text{R}_4 \text{R} \begin{array}{c} \diagup \\ \text{N} \\ \diagdown \end{array}$ (ここで R は H, CH₃ 又は C₂H₅ を示し、(SO₃H)_m


R₃, R₄ は H, CH₃, C₂H₅, OCH₃, 又は COOH を示す) を表わし、X は β—スルファートエテル、β—チオスルファートエテル、β—ホスファートエテル、β—クロルエテル又はビニル基

を、Y は H, Cl 又は SO₃H を表わす。m は 0, 1 又は 2 を表わし a は 0 から 3 の整数又は分数 b は 0 から 2 の整数又は分数、c は 1 から 4 の整数又は分数を示し、a, b, c の総数は 4 を越えない。

式 (I) の染料の SO₃H 又は SO₂(A) の各々は、フタロシアニン中の同一でないベンゼン環に 3—、又は 4—の位置で結合している。〕で表わされる水溶性フタロシアニン染料。

3. 発明の詳細な説明

本発明は遊離酸の形で式



〔式中 (II) において、Pc は金属不含、又は金属含有フタロシアニン残基を表わし、A は—OH、又は—N $\begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \end{pmatrix}$ (ここで R₁, R₂ は、H, CH₃, C₂H₅ 又は C₂H₄ OH を示す) を、B は—CH₂CH₂NH—又は $\text{R}_1 \text{R}_2 \text{R} \begin{array}{c} \diagup \\ \text{N} \\ \diagdown \end{array}$ (ここで R は、H, CH₃ 又は C₂H₅ を示し、(SO₃H)_m


R_1, R_2 は H, CH_3, C_2H_5, OCH_3 , ハロゲン又は $COOH$ を示す) を表わし、 X は、 β -スルファートエチル、 β -チオスルファートエチル、 β -ホスファートエチル、 β -クロルエチル又はビニル基を表わし、 Y は H, Cl 又は SO_3H を表わす。 m は 0, 1, 又は 2 を表わし、 a は 0 から 3 の整数又は分数、 b は 0 から 2 の整数又は分数、 c は 1 から 4 の整数又は分数を示し、 a, b, c の総数は 4 を越えない。

式(I)の染料の $-SO_3H$ 又は $-SO_2(A)$ の各々は、フタロシアニンの同一でないベンゼン環に 3-又は 4-の位置で結合している。] で表わされる水溶性フタロシアニン染料に関する。

本発明の染料は遊離酸の形で又はその塩の形で、存在し、特にアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩、特にナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩が好ましい。特公昭38-8836号公報には塩化シアヌル基を反応基としてもつフタロシアニン染料が記載されており、これ等


のモノクロルトリアジン型の染料は、捺染を行なう場合、スチーミング時間の変動により色相、濃度などに変動を生じるという欠点があったが、本発明の 2 つの反応基を有するフタロシアニン染料は上述した様な欠点がなく、セルロース親和性が低く、未固着染料の除去が容易であり洗濯堅牢度にすぐれプリントの場合白場汚染性がよく、濃色でのビルドアップ性が良好などの特徴を持っている。又、一般に市場でよく知られている β -スルファートエチルスルホン基を反応基としてもつフタロシアニン染料にくらべ、捺染において色糊の安定性が良好であるという特徴を持っている。

式(I)で示される水溶性フタロシアニン染料は反応染料の一般的な合成法で得られるが有利に製造する方法は次の方法である。すなわち



(式中 A, B, a, b, c は前記と同じ意味を有する。)


で表わされる化合物、及び式




(式中 X, Y は前記と同じ意味を有する。)

で表わされる化合物及び 1, 3, 5-トリクロルトリアジンを任意の順序で縮合させる方法により製造することが出来る。上記の方法において、式(2)で表わされる化合物と 1, 3, 5-トリクロルトリアジンの縮合反応、又は式(3)で表わされる化合物と 1, 3, 5-トリクロルトリアジンの反応は水中、有機溶媒を含む水性媒体もしくは有機溶媒中 0~20℃、pH 値 4~6 で行なわせることが出来る。また式(2)で表わされる化合物と 1, 3, 5-トリクロルトリアジンの縮合生成物と式(3)で表わされる化合物の縮合又は式(3)で表わされる化合物と 1, 3, 5-トリクロルトリアジンの縮合生成物と式(2)で、表わされる化合物との縮合は水中、有機溶媒を含む水性媒体又は有機溶媒中 20℃~50℃、pH 値 4~6 で行なわせることが出来る。


又式



(式中 Pc は前記と同じ意味を有し、 p は 0 から 3 の整数又は分数であり、 q は 1 から 4 の整数又は分数である。この場合 $(p+q)$ の合計は最高 4 までの整数又は分数である。) で表わされるフタロシアニンスルホン酸クロリドを



(式中 B, X, Y は前記と同じ意味を有する。) で表わされるアミン単独と、あるいは式(5)のアミンと同時に又は任意の順序で



(式中 R_1, R_2 は前記と同じ意味を有する。) で表わされるアミン又はアンモニアもしくは、アンモニウム塩といっしょに水中、有機溶媒を含む水性媒体もしくは有機溶媒中約 4~約 6 の


pH 値で -10°C ~ 100°C の温度で酸結合剤の存在下に反応させて得ることが出来る。

次に式(3)で表わされる化合物としては次のものがある。



アニリン-2-β-スルファートエチルスル
 フォン、5-クロル-アニリン-2-β-スル
 ファートエチルスルフォン、5-スルホ
 アニリン-2-β-スルファートエチルスル
 フォン、アニリン-2-β-チオスル
 ファートエチルスルフォン、5-スル
 ホアニリン-2-β-チオスルファート
 エチルスルホン、アニリン-2-β-
 ホスファートエチルスルホン、5-
 クロル-アニリン-2-β-ホス
 ファートエチルスルフォン、5-スル
 ホアニリン-2-β-ホスファートエチ
 ルスルフォン、アニリン-2-β-
 クロルエチルスルフォン、5-クロル

ニリン-2-β-クロルエチルスルホン、5
-スルホアニリン-2-β-クロルエチルスル
ホン

次に式(2)で表わされる化合物としては、例えば次のものがある。




次に式(5)で表わされる化合物としては例えば次のものがある。



実施例 1.

式



で表わされる染料(極大吸収波長:626 mμ)を用いて次表の様な色糊1000部を調製する。

実施例1の染料 スノーアルギンM (アルギン酸) (ナトリウム)	X 部 25部	還元防止剤 (ポリミンLnew)	10部
尿 素	100部	水	465部
重 曹	20部	温 湯	390-X部

[Xは10, 30, 及び60を表わし、また還元防止剤はポリミンLnew(日本化薬製)を使用。]


上記色糊で、シルケット木綿ブロードに印染し60℃で10分間乾燥し100℃の飽和蒸気中で蒸熱処理した後、水洗した。尚スチーミング時間は1分、2.5分、5分、10分、20分と変えて行なった。次いで60℃の湯で5分間洗浄後アニオン系界面活性剤2部を含む煮沸浴

あり、高固着率、高ビルドアップ性で高い色濃度の耐光堅牢度の良い緑青色の染色物が得られる。又、水、洗濯堅牢度及び塩素水堅牢度にすぐれ、擦染の場合白場汚染性が良好である。又スチーミング時間の変動による色相、濃度の変動も少なく、(スチーミング時間依存性が良好、モノクロルトリアジン系の黄色染料とともに染色を行なうと染め足があふ、良好な緑色の染色物が得られるという特徴もある。更に擦染糊、パッド浴の染料安定性がよい。更には、擦染、連染の場合、蒸熱又は乾熱時間の変化による染色濃度の変動が少ない。又浸染の場合、比較的低温から高温まで広い温度範囲にわたって染色が出来る。

次に実施例について本発明を説明するが、本発明はこれのみに限定されるものではない。実施例中、部は重量部を表わす。

1000部を用い15分間ソービングを施し、水洗を行なった。擦染物を乾燥することにより耐光堅牢度、湿潤堅牢度及び塩素水堅牢度にすぐれた、しかもスチーミング時間依存性の良好な高い固着率を有する鮮明な緑青色の擦染物がられ白場汚染性も良好であった。

なお、上記の染料は以下のように製造した。塩化シアヌル3.8部を水40部、氷60部、10%リボノックスNA水溶液0.5部よりなる溶液中に攪拌下、加え、懸濁液を調製した。30分間攪拌後、10℃以下に維持しながら4.6体積%の濃度のアニリン-2-β-スルファートエチルスルフォンの硫酸溶液122部を当該懸濁液中に1時間かけて注加した。その後20℃以下で10%ソーダ灰水溶液を滴下してpH値を4~6に維持しながら20時間反応した。後反応液を45℃まで昇温し同温度で16.5部の下記構造の化合物を一度に添加した。



そして混合物のpH値を4~6に維持しながら、

24時間反応した。縮合反応が終了した時温度を25℃に調節し、得られた実施例1の式の染料を塩化ナトリウムで塩析した。得られた染料結晶をろ別し、真空中で40℃において乾燥した。

次に、表1に記載の構造の染料を実施例1の方法で擦染を行なうと同様な性質を持った擦染物が得られた。

表 1


実施例No	染料	色相
2		緑青色
3		緑青色
4		緑青色

実施例No.	染料	色相
5		緑青色
6		緑青色
7		緑青色
8		緑青色
9		緑青色
10		緑青色

[Xは10, 30, 及び60を表わし還元防止剤はポリミン Lnew (日本化薬製)を使用。]
この浴に無シルケット綿ブロードをパッドし、マングルで絞り率60%に絞り、100℃で2分間乾燥後150℃で3分間乾熱処理を行なう。次いで水洗後、アニオン系活性剤2部を含む水溶液1000部を用い、95~100℃で10分間ソーピングを行ない水洗ー乾燥することにより、高いビルドアップ性を有し耐光堅牢度、湿潤堅牢度及び塩素水堅牢度にすぐれた緑青色の染色物が得られる。

実施例 15.

式



で表わされる染料(極大吸収波長: 629mμ)を用いて次表の様な色糊1000部を調製する。

実施例No.	染料	色相
11		緑青色
12		緑青色
13		緑青色

実施例 14.

次表の様なパッド浴1000部を調製する。

実施例1の染料	X部	炭酸ナトリウム	50(X=10の場合) 100(X=30 -)部 150(X=60 -)部
アルギン酸ナトリウム	1部	炭酸ナトリウム	20部
還元防止剤	2部	水	917(X=10の場合) 847(X=30 -)部 767(X=60 -)部

実施例15の染料	X部	炭酸ナトリウム	20部
5%アルギン酸ナトリウム	500部	還元防止剤	10部
尿素	100部	水	370-X部

[Xは10, 30, 及び60を表わした還元防止剤はポリミン Lnew (日本化薬製)を使用。]

上記色糊でスフモスリンに印染し60℃で乾燥後110℃の過熱蒸気中で蒸熱処理した後水洗した。尚スチーミング時間は、1分、2.5分、5分、10分、20分と変えて行なった。次いでアニオン系活性剤2部を含む水溶液1000部でソーピングを行ない水洗ー乾燥した。得られた染色物は耐光堅牢度、湿潤堅牢度及び塩素水堅牢度にすぐれたしかもスチーミング時間依存性が良好な高い固着率を有する鮮明な緑青色の染色物が得られ、白場汚染性も良好であった。

なお上記の染料は以下の様に製造した。

塩化シアメル 3.8部を水40部、氷60部、10%リボノックス水溶液 0.5部よりなる水溶液中に攪拌下、加え、懸濁液を調製した。30

分間攪拌後、10℃以下に維持しながら4.6体積%の濃度のアニリン-2-β-スルファートエチルスルフォンの硫酸溶液122部を当該懸濁液中に1時間かけて注加した。その後20℃以下で10%ソーダ灰水溶液を滴下してpH値を4～6に維持しながら22時間反応した。後、20℃以下で、濃塩酸によりpH値を6以下に維持しながら20%エチレンジアミン水溶液6.0部を1時間以上かけて滴下した。その後室温でpH値を10%ソーダ灰水溶液で4～6に維持しながら18時間反応した。生成した懸濁液中に銅フタロシアニン(3)-テトラスルホン酸クロリド19.7部を湿式ペーストの形で、更に無水塩化アンモニウム0.5部を導入した。30分間室温で攪拌の後30℃の温度で、10%ソーダ灰水溶液によりpH値を4～6に維持しながら24時間反応した。そして得られた実施例15の式の染料を塩化ナトリウムで塩析した。得られた染料結晶をろ別し真空中で40℃において乾燥した。表2に記載の構造の染料を実施例15の

方法で染色を行なうと同様な性質を持った染料物が得られる。


表 2

実施例No.	染料	色相
16		緑青色
17		緑青色
18		緑青色
19		青味の緑色

実施例No.	染料	色相
20		青味の緑色
21		緑青色
22		緑青色
23		緑青色
24		緑青色

実施例 25.

式



で表わされる染料(極大吸収波長: 627mμ) 60部、5%アルギン酸ナトリウム500部、尿素100部、還元防止剤10部、水330部より成る色糊1000部を調製し、木綿サテンに印染し60℃で乾燥後、フィキサーR.C.(米山薬品工業製)を含む浴にパッドし、マングルにて絞り率80%に絞り100℃、60秒間蒸熱処理を行なう。次いで実施例15と同様に水洗ーソーピングー水洗ー乾燥することにより高い固着率を有し、耐光堅牢度、湿潤堅牢度及び塩素水堅牢度にすぐれ、白濁汚染性の良好な緑青色の染料物が得られる。

実施例 26.

実施例25の染料3部、塩化ナトリウム50部、水1000部を用いて染浴を仕立てこの染浴に

50部の木綿メリヤスを浸漬し、80℃で30分間処理した後、磷酸三ナトリウム15部を添加し引き続いて60分間同温度で染色を行なう。

次いで水洗後アニオン系活性剤2部を含む水溶液1000部を用い95～100℃で、10分間ソーピングを行ない水洗、乾燥することにより、高い固着率を有し耐光堅牢度、湿潤堅牢度及び塩素水堅牢度のすぐれた緑青色の染色物が得られる。又実施例1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16に記載の構造の染料を実施例26の方法で染色すると、同様な性質をもった染色物が得られた。

実施例27.

実施例25の染料30部、水970部より成るバッド浴1000部で木綿ギャバジンをバッドし絞り率60%に絞り乾燥を行なう。引き続いて炭酸ナトリウム20部、無水硫酸ナトリウム80部、水1000部を用いて仕立てた染浴にて80℃で60分間ジッカー染色を行なう。次いで水洗後アニオン系活性剤2部を含む水溶液1000部を用

い、95～100℃で10分間ソーピングを行ない水洗—乾燥することにより高い固着率を有し、耐光堅牢度、湿潤堅牢度及び塩素水堅牢度に優れた緑青色の染色物が得られる。

特許出願人 日本化薬株式会社